

Bau +  
Instandsetzung

Landwirtschaft

**Textilprodukte**

Schiffsbau

Industrie

## Basalt Zwirn 33tex x3 x3

## Basalt Zwirn 16.5tex x3 x3

100% Basalt



2 kg Spule



3 kg Spule

### Eigenschaften

- Hoher Schmelzpunkt
- Krangelfrei
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- 100% reine Basaltfaser

### Anwendung

- Nähzwirne
- Bandgewebe
- Flechtseile
- Zugentlastung für elektrische Leiter

	Einheit	33tex x3 x3	16.5tex x3 x3	Toleranz
Artikel-Nr.		014.0300.09.30	014.0150.06.20	
Feinheit	tex	300	150	+/- 2%
Fibrillenstärke	μ	9	6.5	+/- 0.2μ
Fibrillen	Anz.	800	540	+/- 5%
Reissfestigkeit	cN	16'770	12'365	+/- 10%
Reissdehnung	%	3.00	3.38	+/- 10%
Drehung		S200 / Z200	S250 / Z250	+/- 5%
Spulengrösse	kg	3.15	2	-0/+5%
Abzug		aussen	aussen	